

① 色卡 Color sample		颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness						应用领域 Range of applications								
										油墨 Ink			油漆 Paint			塑料 Plastic	涂料印花 Textile Printing	文教用品 Stationery
				耐光性 Light	耐热性 Heat (°C)	耐水性 Water	耐碱性 Alkali	耐酸性 Acid	耐油性 Oil	溶剂 Solvent	胶印 Offset	水性 Water	溶剂 Solvent	水性 Water	工业涂料 Industrial			
本色 Full Shade	冲淡色 Tint Shade	有机中黄 Monoazo Middle Yellow	C.I.PY	5	150	5	5	5	4		○				●			●
		有机柠檬黄 Monoazo Lemon Yellow	C.I.P.Y.	5	150	5	5	5	4		○				●			●
		耐晒黄G Fast Yellow G	C.I.PY.1	6	160	4~5	5	5	4		◎	●		●	●	○	●	●
		耐晒黄 10G Fast Yellow 10G	C.I.PY.3	6	160	4~5	5	5	4~5		◎	●		●	●	○	●	●
		耐晒黄 3G Fast Yellow 3G	C.I.PY.6	6	150	4~5	5	5	4			●		●	◎		◎	●
		联苯胺黄G Diarylide Yellow G	C.I.PY.12	4~5	160	5	5	5	5		●	●		○		◎	●	●
		联苯胺黄 OFB Diarylide Yellow OFB	C.I.PY.12	6	180	4	4~5	5	3~4		●	◎					◎	
		永固黄 GR Permanent Yellow GR	C.I.PY.13	5	180	5	5	5	5		◎	●			○	●	◎	●
		永固黄 GR-XL Permanent Yellow GR-XL	C.I.PY.13	6	180	4	4	5	4	●								
		永固黄 2GS Permanent Yellow 2GS	C.I.PY.14	4~5	180	5	4~5	5	4~5		◎	●		○	○	●	●	●
		永固黄 2G Permanent Yellow 2G	C.I.PY.14	6	200	4	4	5	4	◎	◎	○	○	○	◎	●	○	
		永固黄 2G-S Permanent Yellow 2G-S	C.I.PY.14	6	180	4	4	5	4	●	○	○						
		永固黄 5GF Permanent Yellow 5GF	C.I.PY.14	6	180	4	4	5	4	●		◎				◎	◎	


























(●主要用途 Recommend; ○建议使用 Suitable; ◎选择使用 Selective)

②	色卡 Color sample		颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness						应用领域 Range of applications							
											油墨 Ink			油漆 Paint			塑料 Plastic	涂料印花 Textile Printing
					耐光性 Light	耐热性 Heat (°C)	耐水性 Water	耐碱性 Alkali	耐酸性 Acid	耐油性 Oil	溶剂 Solvent	胶印 Offset	水性 Water	溶剂 Solvent	水性 Water	工业涂料 Industrial		
本色 Full Color	浅色 Reduced Color																	
		永固黄 2GS-W Permanent Yellow 2GS-W	C.I.PY.14	6	180	4	4	5	4	○	○	●				○	●	
		透明黄 2G Diarylide Yellow 2G	C.I.PY.17	4~5	180	4	5	4~5	4	○	○	●		○		●	○	●
		永固黄 RN Permanent Yellow RN	C.I.PY.65	5~6	150	5	4	5	4			○		●	●	○	○	●
		永固黄 5GX Permanent Yellow 5GX	C.I.PY.74	6	160	5	5	5	4~5			●		●	●	○	○	○
		永固黄 HR Permanent Yellow HR	C.I.PY.83	7	200	5	5	5	5	◎	○	●	◎	◎	●	◎	◎	●
		永固黄 SF Permanent Yellow SF	C.I.PY.174	6	180	4	4	5	4		●				○	○		
		耐晒艳黄 Fast Yellow H3R	C.I.PY.	6	180	5	4	5	4~5		◎	●		●		○	●	●
		永固黄 191 Permanent Yellow 191	C.I.PY.191	7	240	4	4	5	4~5			●	○	○	●	●	●	
		永固橙 RN Permanent Orange RN	C.I.P.O.5	7	160	4	3~4	4~5	3	◎	◎	◎	○	◎	●	◎	◎	●
		永固桔黄 G Permanent Orange G	C.I.P.O.13	5	160	4	4~5	4~5	4	◎	●	●		●	●	●	●	●
		永固橙 RL Permanent Orange RL	C.I.P.O.34	6	180	4	4~5	5	4	◎	◎	◎	○	○	◎	●	●	●
		永固红 F2R Permanent Red F2R	C.I.P.R.2	5	150	5	3~4	5	3	○	○	●		●	◎		●	◎
		甲苯胺红 Toluidine Red R	C.I.P.R.3	6~7	150	4	4	4	3			○	●	◎	●	○	○	●

(● 主要用途 Recommend; ○ 建议使用 Suitable; ◎ 选择使用 Selective)

③	色卡 Color sample		颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness						应用领域 Range of applications									
											油墨 Ink			油漆 Paint		塑料 Plastic	涂料印花 Textile Printing	文教用品 Stationery		
					耐光性 Light	耐热性 Heat (°C)	耐水性 Water	耐碱性 Alkali	耐酸性 Acid	耐油性 Oil	溶剂 Solvent	胶印 Offset	水性 Water	溶剂 Solvent	水性 Water				工业涂料 Industrial	
本色 Full Color	浅色 Reduced Color																			
			银朱R Permanent Red R	C.I.P.R.4	6	140	4	3	3	3							○	○	○	●
			永固红F4R Permanent Red F4R	C.I.P.R.8	6	150	4	3~4	5	3		○	○	●	●				●	●
			甲苯胺紫红 Toluidine Maroon R	C.I.P.R.13	5	150	5	3	4	3		○	○	●	●	●	○	○	○	●
			3132 大红粉 3132 Scarlet Red	C.I.P.R.21	6	140	4	5	5	3~4			●	○	○	●			○	●
			统一金光红 3006 Scarlet Red	C.I.P.R.21	6	140	3~4	4	4	3		○				○	○	○	○	●
			颜料亮红 Brilliant Red YS	C.I.P.R.22	5	140	5	4	4	3	○		●		○	○			●	
			红菁莲 FAST RED FB	C.I.P.R.31	5	160	4	4	4	3~4		○	○						●	○
			耐晒大红 BBN Fast Scarlet BBN	C.I.P.R.48:1	5	180	5	4	4	4	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
			耐晒艳红 BBC Fast Scarlet BBC	C.I.P.R.48:2	5	180	4~5	4	4	4~5		●	○		○	●	○	○	○	●
			耐晒大红 BBXL Fast Scarlet BBXL	C.I.P.R.48:2	6	200	4~5	4	4~5	4~4	●		○	○	○	○	○	○		
			耐晒大红 2BP Fast Scarlet 2BP	C.I.P.R.48:2	6	240	4~5	4	4~5	4~5	○		○	○	○	○	●			
			耐晒艳红 BBS Fast Scarlet BBS	C.I.P.R.48:3	6	200	5	4	4	4~5	○	○	○		○	●	○	○	○	
			耐晒大红 BBSP Fast Scarlet BBSP	C.I.P.R.48:3	6	240	4~5	4	4~5	4~5	○		○	○	○	○	●			

(● 主要用途 Recommend; ○ 建议使用 Suitable; ◎ 选择使用 Selective)

④	色卡 Color sample		颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness						应用领域 Range of applications								
											油墨 Ink			油漆 Paint			塑料 Plastic	涂料印花 Textile Printing	文教用品 Stationery
					耐光性 Light	耐热性 Heat(°C)	耐水性 Water	耐碱性 Alkali	耐酸性 Acid	耐油性 Oil	溶剂 Solvent	胶印 Offset	水性 Water	溶剂 Solvent	水性 Water	工业涂料 Industrial			
本色 Full Color	浅色 Reduced Color																		
		耐晒深红 BBM Fast Scarlet BBM	C.I.P.R.48:4	7	180	5	3	3~4	4~5	○	●	○		○	●	○			
		立索尔大红R Lithol Scarlet R	C.I.P.R.49:1	5	160	4~5	4	3	3	○	●	●		○	●	○			
		金光红C Red Lake C	C.I.P.R.53:1	5	160	5	5	5	5	○	●	○	○		○	○			○
		宝红BK Lithol Rubine BK	C.I.P.R.57:1	5	180	3~4	3	3~4	4	○	●	○	○	○	○	○			●
		宝红A6B Lithol Rubine A6B	C.I.P.R.57:1	5	180	3~4	3	3~4	4		●	○		○		○			●
		立索尔洋红 4BN Lithol Rubine 4BN	C.I.P.R.57:1	5	180	4	3	3~4	4		●					○			
		立索尔洋红 4BD Lithol Rubine 4BD	C.I.P.R.57:1	5	180	4	3	3~4	4		●					○			
		立索尔洋红 4BMB Lithol Rubine 4BMB	C.I.P.R.57:1	5	180	4	3	3~4	4	○	●								
		立索尔洋红 4BH Lithol Rubine 4BH	C.I.P.R.57:1	5	180	4	3	3~4	4		●					○			
		立索尔洋红 4BA Lithol Rubine 4BA	C.I.P.R.57:1	5	180	4	3	3~4	4	○	●					○			
		立索尔洋红 4BGL Lithol Rubine 4BGL	C.I.P.R.57:1	5	180	3~4	3	3~4	4	●		○							
		立索尔洋红 4BLB Lithol Rubine 4BLB	C.I.P.R.57:1	5	180	3~4	3	3~4	4	●		○							
		立索尔洋红 4BL Lithol Rubine 4BL	C.I.P.R.57:1	5	180	3~4	3	3~4	4	●		○							






















(●主要用途 Recommend; ○建议使用 Suitable; ○选择使用 Selective)

⑤	色卡 Color sample		颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness						应用领域 Range of applications							
											油墨 Ink			油漆 Paint			塑料 Plastic	涂料印花 Textile Printing
					耐光性 Light	耐热性 Heat (°C)	耐水性 Water	耐碱性 Alkali	耐酸性 Acid	耐油性 Oil	溶剂 Solvent	胶印 Offset	水性 Water	溶剂 Solvent	水性 Water	工业涂料 Industrial		
本色 Full Color	浅色 Reduced Color																	
		立索尔洋红 4BW Lithol Rubine 4BW	C.I.P.R.57:1	5	180	4	3	3~4	4	●	○	●					○	
		立索尔洋红 4BP Lithol Rubine 4BP	C.I.P.R.57:1	6	220	3~4	3	3~4	4		●	○			●	●		○
		立索尔紫红 2R Lithol Rubine 2R	C.I.P.R.63:1	5	160	4	3~4	4	3	○	●	○	●	●	●	●	○	●
		淡红色淀 Fast Pink Lake 3285	C.I.P.R.81	5	140	3	3	4	4	○	○	○						●
		桃红色淀 Fast Pink Lake 3285	C.I.P.R.81	5	140	4	3~4	4	4	●	●	●					○	●
		桃红色源 Fast Pink Toner	C.I.P.R.81	5	140	4	3~4	4	4	●	●	●					○	●
		永固红FGR Permanent Red FGR	C.I.P.R.112	7	140	5	4	5	4	○	○	●	○	○	●		●	●
		喹吖啶酮洋红G Quinacridone pink G	C.I.P.R.122	8	250	5	4~5	5	4	●	●	○	●	○	●	○	○	
		永固桃红FBB Permanent Pink FBB	C.I.P.R.146	6	160	5	5	5	5	○	○	●		○			●	
		永固红 F2RK Fast Red F2RK	C.I.P.R.170	7~8	200	4~5	4~5	5	4~5	○		●	●	●	●	○	●	○
		永固红 F3RK Permanent Red F3RK	C.I.P.R.170	7~8	200	4~5	4~5	5	4~5	○		●	●	●	●	○	○	○
		永固红F5RK(1701) Permanent Red F5RK-1701	PC.I.R.170	6~7	200	4~5	4~5	5	4~5	○		●	●	●	●	○	○	○
		永固红F5RK(1703) Permanent Red F5RK-1703	C.I.P.R.170	6~7	200	4~5	4~5	5	4~5	○		●	●	●	●	○	●	

(● 主要用途 Recommend; ○ 建议使用 Suitable; ○ 选择使用 Selective)

⑥	色卡 Color sample		颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness						应用领域 Range of applications							
											油墨 Ink		油漆 Paint			塑料 Plastic	涂料印花 Textile Printing	文教用品 Stationery
	本色 Full Color	浅色 Reduced Color			耐光性 Light	耐热性 Heat(°C)	耐水性 Water	耐碱性 Alkali	耐酸性 Acid	耐油性 Oil	溶剂 Solvent	胶印 Offset	水性 Water	溶剂 Solvent	水性 Water	工业涂料 Industrial		
			永固红F5RK(1708) Permanent Red F5RK-1708	C.I.P.R.170	6~7	200	4~5	4~5	5	4~5	○		●	●	●	●	○	●
			坚固红A3B Fast Red A3B	C.I.P.R.177	8	250	5	4	5	4~5	○		○	●	●	●	○	○
			DPP红254 DPP Red 254	C.I.P.R.254	8	250	5	5	5	5	●		●	●	●	●	●	○
			永固红 F7RK Permanent Red F7RK	C.I.P.R.266	7	180	4~5	4	5	4	●		○	○	○	○	○	○
			玫瑰色淀 Fast Rose Lake	C.I.P.V.1	4	120	3	2	4	2~3	○	●	●		○			●
			玫瑰色源 Fast Rose Toner	C.I.P.V.1	4	120	3	3	4	2~3	○	●	●		○			●
			青莲色淀 Fast Violet Lake	C.I.P.V.3	4	120	3	2	4	3	○	●	●		○			●
			青莲色源 Fast Violet Toner	C.I.P.V.3	4	120	3	4	4	4	○	●	●				○	●
			永固紫RL Permanent Violet RL	C.I.P.V.23	7	200	4~5	5	5	5	●	●	●	●	●	●	●	●
			27号紫 Fast Violet FM	C.I.P.V.27	4	120	4	4	4	4	○	●					○	○
			品蓝色淀BO Blue Lake BO	C.I.P.B.1	3	140	5	4~5	2	3	○	●	○					○
			品蓝色源BR Blue Toner BR	C.I.P.B.1	3	150	5	4~5	2	3	○	●	○				○	●
			艳蓝色源2R Brilliant Blue Toner 2R	C.I.P.B.10	5	150	4	4	4~5	4	○	●	○				○	●

(● 主要用途 Recommend; ○ 建议使用 Suitable; ○ 选择使用 Selective)

⑦ 色卡 Color sample 本色 Full Color 浅色 Reduced Color	颜料名称 Product Name	颜料索引 Colour Index	性能牢度 Fastness							应用领域							
										油墨		油漆			塑料	涂料印花	文教用品
			耐光性	耐热性	耐水性	耐碱性	耐酸性	耐油性	溶剂	胶印	水性	溶剂	水性	工业涂料			
			Light	Heat(°C)	Water	Alkali	Acid	Oil	Solvent	Offset	Water	Solvent	Water	Industrial	Plastic	Textile Printing	Stationery
 	酞菁蓝B Phthalocyanine Blue B	C.I.P.B.15:0	7~8	200	4~5	5	5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 	酞菁蓝BS Phthalocyanine Blue BS	C.I.P.B.15:1	7~8	200	4~5	5	4~5	5				●	●	●	●	○	○
 	酞菁蓝BGS Phthalocyanine Blue BGS	C.I.P.B.15:3	7~8	200	4~5	5	5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 	湖蓝色淀 Sky Blue Lake	C.I.P.B.17	5	100	3	3	3	2						●			●
 	孔雀蓝色淀 Malachite Blue Lake	C.I.P.B.17	4~5	100	3	3~4	3~4	3		◎				◎			●
 	103铁蓝 Milor Blue103	C.I.P.B.27	6~7	130	4	2~3	4~5	5	○	●				●	○		●
 	酞菁绿G Phthalocyanine Green G	C.I.P.G.7	7	200	4~5	5	4	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 	翠绿色淀 Jade Green Lake	C.I.P.G.	5	100	3	3~4	3~4	3		●				◎			●
 	英利蓝	C.I.P.B.	5	90	3	3	4	3		◎							●
 	有机淡绿 Organic Light Green	C.I.P.G.	5	120	4	4	4	4						◎			●
 	103中铬黄 Middle Chrome Yellow 103	C.I.PY.34	7	180	5	3	3	4	○	●		○	○	●	●		
 	501柠檬铬黄 Lemon Chrome Yellow 501	C.I.PY.34	7	180	5	4	3	4	○	●		○	○	●	●		
 	107钼铬红 Molybdate Red 107	C.I.P.R.104	7	180	5	4	3	4	○	●		○	○	●	●		

(●主要用途 Recommend; ○建议使用 Suitable; ○选择使用 Selective)